

MATERIAIS PARA REDES - GENERALIDADES

Borracha de silicone vulcanizável à temperatura ambiente (RTV).

Fichas técnicas

Elaboração: DTI **Homologação:** conforme despacho do CA de 2018-07-09

Edição: Conforme indicado na FT

Acesso: X Livre Restrito Confidencial

Emissão: EDP Distribuição – Energia, S.A.

DTI – Direção de Tecnologia e Inovação

R. Camilo Castelo Branco, 43 • 1050-044 LISBOA • Tel.: 210021400

E-mail: dti@edp.pt

DFT-C60-301/N JUL 2018 EDIÇÃO: 1

ÍNDICE

FT 001 – RTV MAI 2018

Borracha de silicone vulcanizável à temperatura ambiente (RTV), para uso como camada protetora em isoladores AT/MT

Borracha de silicone vulcanizável à temperatura ambiente (RTV), para uso como camada protetora em isoladores AT/MT

1 DESIGNAÇÃO EDP E CÓDIGO JUMP:

CÓDIGO JUMP DESIGNAÇÃO EDP	
20081561	Borracha de silicone RTV – 4Litros
A criar	Borracha de silicone RTV – 16Litros

2 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

A presente ficha técnica define as características para a borracha de silicone vulcanizável à temperatura ambiente -RTV.

Este material deve ser aplicado em isoladores, tensão estipulada até 72kV, nomeadamente:

- Isoladores com substrato de cerâmica, vidro ou resina epoxy;
- Isoladores rígidos de eixo horizontal e vertical;
- Cadeias de isoladores;
- Isoladores de travessia;
- Isoladores dos aparelhos de manobra (seccionadores e interruptores seccionadores);
- em invólucros de equipamentos de MT e AT (ex: transformadores de medição).

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisito	Descrição
R 1 - AMBI	Condições ambientais de aplicação
	Ambientes agressivos conforme EN ISO 12944:
	zonas industriais - categoria (C5 I);
	zonas marítimas - categoria (C5-M).
R 2 - MATE	Material
	Base solvente orgânico, pertencente à família dos polissiloxanos.
R 3 - MATE	Cor
	Cinzenta
	Nota: outra cor pode ser aceite mediante acordo entre EDP Distribuição e Fornecedor.
R 4 - CONS	Temperatura de aplicação / Application temperature range
	entre 5°C e 50°C
	Nota: recomenda-se que a aplicação seja efetuada à temperatura 5° acima da temperatura correspondente ao ponto de orvalho.

DFT-C60-301/N FT 001 – RTV

Requisito	Descrição
R 5 - CONS	Temperatura de estabilização / Temperature stability
	entre -40°C e 145°C
R 6 - CONS	Resistência de rasgamento / Tear resistance
	6 N/mm
R 7 - CONS	Armazenamento
	25°C durante 1 ano , ao abrigo da luz solar , em lugar seco e bem ventilado.
	Método de Aplicação
R 8 -CONS	A solução é aplicada sobre a superfície dos isoladores devidamente limpa de poeiras e resíduos, com a utilização de um pulverizador (airless spray), rolo ou pincel. Na figura 1, mostra-se um modo de aplicação.
	Nota: A aplicação deve ser feita com a instalação fora de tensão.
R 9 -CONS	Espessura de aplicação / Coverage
	O fabricante deve indicar a espessura de aplicação para uma durabilidade superior a 10 anos.
	Propriedades dielétricas
R 10 - DIEL	Rigidez dielétrica / Dielectric strength: > 26 kV/mm.
	Radiação ultravioleta
R 11 -CONS	Deve ser resistente à radiação ultravioleta (UV)
	Hidrofobicidade / Hydrophobicity
R 12 - CONS	HC2 - conforme IEEE 1523
	Transporte
R 13 - LOGI	Deve ser fornecido em recipiente devidamente acondicionado e adequado ao seu
	transporte.
R 14 - MATE	Durabilidade das marcações / etiquetagem
K 14 - IVIATE	As marcações da embalagem devem ser indeléveis.
	Embalagem - Capacidade
R 15 - LOGI	O produto deve ser fornecido em recipientes com as seguintes capacidades:
K 13 - LOGI	• 3 a 5 litros;
	• 15 a 20 litros.
R 16 - LOGI	Embalagem - Etiquetagem
	Nome do fabricante; Referência do produto /designação comorcial:
	Referência do produto/designação comercial; Gama de temperaturas de aplicação e de utilização:
	 Gama de temperaturas de aplicação e de utilização; Indicação das condições de humidade relativa para aplicação do produto;
	- maicação das condições de namidade relativa para aplicação do produto,

DFT-C60-301/N FT 001 – RTV

Requisito	Descrição	
	Tempo de cura após aplicação;	
	Método de aplicação;	
	Espessura mínima e máxima de aplicação (μm)	
	Rendimento do produto aplicado (m²/l);	
	Tempo de espera para colocar em tensão.	
	Legislação de segurança e ambiente – Ficha de Dados de Segurança	
	O fabricante/fornecedor deve cumprir todas as exigências previstas no Regulamento CE nº 1907/2006, de 18 de Dezembro de 2006 (REACH), em matéria de fornecimento e utilização de substâncias perigosas, devendo disponibilizar as Fichas de Dados de Segurança / Safety Data Sheets (FDS/SDS).	
	A FDS deve possuir, pelo menos, a seguinte informação:	
	• identificação das substâncias/preparado e nome do fabricante;	
R 17 - PROC	composição sobre ingredientes e preparado;	
R 17 - PROC	possíveis perigos do preparado;	
	medidas de primeiros socorros;	
	medidas de combate a incêndios;	
	medidas sobre derrames acidentais;	
	manuseamento e armazenamento;	
	controlo de exposições/proteção pessoal;	
	informação toxicológica.	
R 18 - PROC	Documentação a fornecer com o produto	
	Instruções detalhadas do modo de aplicação e de armazenamento do produto e a FDS/Safety Data Sheets, redigido em língua portuguesa.	
	Tratamento em final de vida	
R 19 - PROC	O fabricante deve disponibilizar a informação necessária para o tratamento e reciclagem em final de vida.	
	Documentação a apresentar em processo de análise técnica	
R 20 - PROC	-Ensaio de hidrofobicidade;	
	-Ensaio de tensão suportável ao choque atmosférico, a seco;	
	-Ensaio de tensão à frequência industrial, com medição da corrente de fuga, após exposição em câmara de nevoeiro salino.	
	Nota: os ensaios são feitos após aplicação do produto.	

DFT-C60-301/N FT 001 – RTV



Figura 1 – Exemplo de aplicação da borracha de silicone RTV

4 NORMALIZAÇÃO:

IEEE 1523

Guide for the application, maintenance, and evaluation of room temperature vulcanizing (RTV) silicone rubber coatings for outdoor ceramic insulators

5 LISTA DE SIGLAS

AMBI - Ambientais

CONS - Construtivo

DFT - Documento Ficha Técnica;

DIEL - Dielétrico;

HC2 - Hidrofobicidade de grau 2

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers;

2002

LOGI - Logístico;

MATE - Material;

PROC - Processo;

RTV - Room Temperature Vulcanizing;